



KUPSA

Industrias Químicas

Техническая спецификация

Вид продукта:	УФ-отверждаемый грунт для нанесения распылением
Наименование и код:	КУПСАВИОЛ Серии Пэйпер Корас (KUPSAVIOL Serie Paper Coras) IG-8002T

Физико-химические свойства:

Плотность:	1,06 г/см ³ при 20°C
Вязкость:	20±2 сек. Форд-4 (19 сек ВЗ-4), 20°C

Общие свойства:

Не требует использования разбавителя. Для рекуперации можно использовать разбавитель DK-6103R.

Инструкция по применению:

Расход:	30-70 г/м ² при нанесении с помощью обычной автоматической установки для погонажа с предварительным выпариванием в течение 3 мин и последующей УФ сушкой;
или	30-40 г/м ² при нанесении с помощью установки Unispray без предварительного выпаривания или с выпариванием в течение нескольких секунд и последующей УФ сушкой;

Описание

Тара:	металлическое ведро 25 кг.
Срок хранения:	> 6 месяцев в оригинальном герметически закрытом контейнере

Маркировка

Символы:	воспламеняется
----------	----------------

Меры предосторожности:

- Не допускать образования воспламеняющейся или взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации паров выше допустимой нормы.
- Материал должен применяться только на тех участках, где нет открытого пламени и других источников воспламенения.
- Храните материал при температуре не выше 40°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.