



KUPSA

Industrias Químicas

Техническая спецификация

Вид продукта:	Полиуретановое финишное высокотиксотропное покрытие
Наименование и код:	КУПСАМАКС Серии Палома (KUPSAMAX Serie Paloma) КА-1165С
Цвет:	Прозрачное бесцветное
Блеск:	полуматовый 35±3

Физико-химические свойства

Плотность:	0,960 г/см ³ при 20°C
Вязкость смеси с отвердителем:	19±2 сек. ВЗ-4 при 20°C
Сухой остаток:	31 %

Инструкция по применению:

Подложка:	отшлифованное грунтованное покрытие
Метод нанесения:	распыление (в том числе электростатическое)
Расход:	90-150 г/м ² на 1 слой.
Максимальная относит. влажность:	70 %
Подходящие отвердители:	СН-2218В 50 %
Разбавители:	DU5102M, DU5003M / DU5016L
Время сушки (20°C):	
- от пыли:	15 мин.
- до полного высыхания	70 мин.
- перекраска	от 20 мин до 2 часов
Жизнеспособность:	5 часов

Свойства:

Отличная устойчивость к царапанью. Хорошая растягиваемость и выравнивающая способность. Приятный на ощупь. Очень быстрая сушка. Очень хорошая химстойкость и устойчивость к пожелтению.



KUPSA

Industrias Químicas

Для получения высококачественного покрытия рекомендуется наносить поверх хорошо выравнивающего и хорошо шлифуемого грунта.

Описание

Тара: металлический контейнер, 25 кг.
Срок хранения: > 12 месяцев в оригинальном закрытом контейнере

Маркировка

Символы: воспламеняется

Меры предосторожности:

- Не допускать образования воспламеняющейся или взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации паров выше допустимой нормы.
- Материал должен применяться только на тех участках, где нет открытого пламени и других источников воспламенения.
- Храните материал при температуре не выше 40°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.