



KUPSA

Industrias Químicas

Техническая спецификация

Вид продукта:	Высоко глянцевый полиуретановый лак
Наименование и код:	КУПСАМАКС Серии Атау (KUPSAMAX Serie Atau) KB-6101T
Цвет:	Прозрачное бесцветное
Блеск:	100%

Физико-химические свойства

Плотность:	1,00 г/см ³ при 20°C
Сухой остаток:	54,5%
Поставочная вязкость:	170 сек. ISO-6 при 20°C
Вязкость смеси с отвердителем:	15 сек. ВЗ-4 при 20°C

Инструкция по применению:

Подложка:	шлифованное грунтованное покрытие
Метод нанесения:	распыление, валик, кисть
Отвердитель:	CE-6128B 100 %
Разбавители:	DU5102M, DU5003M / DU5016L
Время сушки (20°C):	
- от пыли:	20 мин.
- до полного высыхания	5 часов.
Жизнеспособность:	не менее 24 часов.

Свойства покрытия:

Высокая твердость, эластичность. Небыстрая сушка, но очень хорошая стойкость при использовании вне помещения.

Рекомендации по использованию:

Для предварительного выравнивания и изоляции подложки рекомендуется пороизолятор NL-1040T с добавлением шлифовочной пыли той же породы дерева, которая отделяется.



KUPSA

Industrias Químicas

Шлифовать соответствующей шкуркой. Затем нанести грунтовку Купсафонд. Количество слоев зависит от желаемого качества покрытия.

Для получения максимального качества покрытия второй слой грунта наносить через 2-4 часа после первого, третий – минимум через день после второго.

Финишный слой лака наносить после хорошей шлифовки грунта.

Описание

Тара: металлический контейнер, 25 кг.
Срок хранения: > 12 месяцев в оригинальном закрытом контейнере

Маркировка

Символы: воспламеняется

Меры предосторожности:

- Не допускать образования воспламеняющейся или взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации паров выше допустимой нормы.
- Материал должен применяться только на тех участках, где нет открытого пламени и других источников воспламенения.
- Храните материал при температуре не выше 40°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.