



**KUPSA**

Industrias Químicas

## Техническая спецификация

Вид продукта:	Акрило-полиуретановое прозрачное финишное покрытие
Наименование и код:	<b>СУПЕРСИЛАК Серии Крин Полуматовый (SUPERSILAK S. KRIN Semimatt) KQ-1755T</b>

### Физико-химические свойства

Плотность:	0,898 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Вязкость смеси с отвердителем:	19 сек. В34 при 20°C
Цвет:	Прозрачный бесцветный
Блеск:	35±4 %
Твердость по Persoz:	250''
Твердость по карандашам:	2H
Адгезия:	100%
Жизнеспособность:	до 40 часов

### Инструкция по применению:

Расход:	90-120 г/м <sup>2</sup>
Подходящие отвердители:	CE-2118B Whay (20%)
Для воздушного распыления:	
- рекомендуемый диаметр сопла,	1,5-2 мм
- рабочее давление	2,5-3,5 атм.
Разбавители:	DU5102M/ DU5016L
Время полного высыхания (120 г/м <sup>2</sup> ; 25°C):	60-70 мин.

Для получения высококачественного финишного покрытия полиуретановый грунт должен быть хорошо шлифован (зернистость шлифматериала по крайней мере 280→320→360).

Для получения гладкого хорошо растягивающегося покрытия, для того чтобы избежать эффекта апельсиновой корки важно поддерживать оптимальную вязкость смеси (около 19-20 сек при 20°C).

### Свойства:

Данное покрытие акриловой природы используется в смеси с отвердителем, предотвращающим пожелтение лаковой пленки.

- Материал может быть использован и как грунт, и как финиш.
- Очень хорошая устойчивость к воздействию света как внутри, так и вне помещения.
- Устойчив к царапанью.
- Очень хорошая растягиваемость.



KUPSA

Industrias Químicas

- Быстрая сушка от пыли.
- Однородная пленка.

### ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУПЕРСИЛАКА (матового)

Образец наносился с расходом 120 г/м<sup>2</sup>.

Продукт	После 2 часов	После 6 часов	После 24 часов
Смесь спирт/вода 50%	Без изменений	Без изменений	Слабый блеск
Кофе	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Красное вино	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Томатный кетчуп	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Горчица	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Уксус	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Мыло для машинной стирки	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Паста шариковой ручки	Без изменений	Без изменений	Слабое пятно
Соляная к-та, 10%	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Натрия гидроокись, 10%	Без изменений	Слабый блеск	Блестящее пятно. Поры слегка темноватые.
Аммиак 10%	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Ацетон	Без изменений	Матирующая добавка частично исчезает.	Матирующая добавка удаляется в очень малой степени.
Ксилол (удалитель пятен)	Без изменений	Без изменений	Без изменений

#### Описание

**Тара:** металлический контейнер, 25 кг.  
**Срок хранения:** > 12 месяцев в оригинальном закрытом контейнере

#### Маркировка

**Символы:** воспламеняется

#### Меры предосторожности:

- Не допускать образования воспламеняющейся или взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации паров выше допустимой нормы.
- Материал должен применяться только на тех участках, где нет открытого пламени и других источников воспламенения.
- Храните материал при температуре не выше 40°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.