



KUPSA

Industrias Químicas

Техническая спецификация

Вид продукта:	УФ-отверждаемый финишный лак
Наименование и код:	КУПСИРОЛ серии Порта сатин (KUPSIROL Serie Porta Satin) ZA-2626T
Цвет:	бесцветный прозрачный
Блеск:	шелковистый, 45±3%

Физико-химические свойства

Плотность:	0,97 г/см ³ при 20°C
Вязкость:	16±1 сек. ВЗ-4 при 20°C
Сухой остаток:	26,2%

Инструкция по применению:

Метод нанесения:	Распылительный пистолет, робот
Расход	80-120 г/м ²
Разбавитель:	DK-6103R
Сушка:	Предварительное испарение 5-7 мин в туннеле при 25-30°C в токе воздуха; 1-2 мин под лампами низкого давления (TL-03 или TL-05) и затем окончательная сушка под УФ лампами высокого давления при скорости линии 3 м/мин на лампу.

Свойства:

Отлично растягивается, хорошее соотношение твердости и эластичности.
Хорошая выравнивающая способность. Шелковистый на вид.

Описание

Тара:	металлическое контейнер 25 кг.
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальном закрытом контейнере

Маркировка

Символы:	воспламеняется
----------	----------------



KUPSA

Industrias Químicas

Меры предосторожности:

- Не допускать образования воспламеняющейся или взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации паров выше допустимой нормы.
- Материал должен применяться только на тех участках, где нет открытого пламени и других источников воспламенения.
- Предохраняйте материал от воздействия прямого УФ-излучения. Храните его при температуре не выше 40°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.