



KUPSA

Industrias Químicas

Техническая спецификация

Вид продукта:	УФ-отверждаемый грунт/лак
Наименование и код:	КУПСИРОЛ Трефила матовый (KUPSIROL Trefila Matt) ZG-7038T

Физико-химические свойства

Цвет:	бесцветный прозрачный
Блеск:	матовый, 20±3% (угол 60°)
Плотность:	1,16 г/см ³ при 20°C
Условия сушки:	Немедленная после нанесения отверждение под УФ лампами высокого давления.
Шлифовка / штабелирование	немедленное после сушки
Вязкость:	14-15 сек. по ВЗ4 при 20°C

Инструкция по применению:

Хорошо перемешать перед использованием.

Метод нанесения:	распыление на линиях отделки погонажа; нанесение на погонаж (молдинг) в вакуумных камерах
Расход:	
- распыление	90-120 г/м ²
- нанесение в вакуумных камерах	20-40 г/м ²
Подходящие разбавители:	DK-6100R (только при применении предварительного испарения)

Свойства материала:

Матовый грунт/лак для нанесения с помощью стандартного распыления (пистолетом) или автоматического распыления на линии.

Рекомендуется также для вакуумных камер для нанесения на погонаж (молдинг) с сушкой непосредственно после нанесения.

Свойства покрытия:

Твердость	отличная
Устойчивость к пожелтению	хорошая
Химическая стойкость	отличная
Твердость по карандашам	2H

